



WORLD'S STRONGEST BOND™

Ficha Técnica

Revisado: 11/2025

MinuteWeld™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MinuteWeld™ es un epóxico de dos partes especialmente formulado, de alta resistencia y curado instantáneo. MinuteWeld™ endurece en un minuto bajo la mayoría de las condiciones de temperatura y cura completamente en una hora. Está diseñado para adherirse a múltiples superficies, como cerámica, azulejo, vidrio, piedra, la mayoría de los plásticos, madera y metal. Con una resistencia de 2300 PSI, MinuteWeld™ forma una unión permanente y rígida.

SKU	Tamaño
50101	Jeringa de 25ml

CARACTERÍSTICAS

- Seca transparente
- Resistencia de 2300 PSI
- No se seca con el tiempo como los súper pegamentos
- Endurece en 1 minuto
- Cura en 1 hora
- Incluye palo mezclador y charola de mezcla
- Permite una mezcla precisa 1:1

APLICACIONES

- Para la mayoría de los plásticos rígidos*, azulejo y cerámica, madera, PVC, concreto, vidrio, fibra de vidrio, piedra, metal y más
- Reparaciones en hogar, automotriz, juguetes, plomería, industria y sector marino
- Equipos de interior y exterior

INSTRUCCIONES DE USO

1. LIMPIAR: Limpia el área de reparación de suciedad, grasa, aceite, pintura, óxido, etc. Para mejores resultados, utiliza un detergente o desengrasante y luego aspera la superficie con una lima o lija gruesa para obtener la mejor adhesión.
2. MEZCLAR: Después de retirar la tapa reutilizable, presiona el émbolo y exprime cantidades iguales en la charola de mezcla o en una superficie desechable. Mezcla completamente ambas partes.
3. APLICAR: Aplica con la herramienta adecuada en una capa uniforme, línea de soldadura o la forma requerida.
4. CURADO: Endurece en 1 minuto. Cura completamente en 1 hora. Si la temperatura es inferior a 4°C (40°F), el tiempo de fraguado será mayor.

*Aviso / Limitaciones

*No recomendado para plástico de polietileno (PE), plástico de polipropileno (PP), nylon y otros materiales altamente flexibles o superficies no porosas. La información y las recomendaciones aquí contenidas se basan en nuestra investigación y se consideran precisas, pero no se otorga ni debe inferirse ninguna garantía, expresa o implícita. Los compradores deben probar los productos para determinar su calidad aceptable y su idoneidad para el uso que ellos mismos pretendan darle.

