

SILICÓN BAÑOS Y COCINAS

WESTON[®]
TOOLS

- Fácil de usar
- Para uso en interiores y exteriores
- Sellador de silicona monocomponente de curado con acetoxi, de alto rendimiento
- Es ampliamente utilizado en la construcción y decoración del hogar
- Temperatura de aplicación 5 °C a 45 °C
- Usos: vidrio, aluminio, azulejos, muebles sanitarios, puertas, ventanas, cabinas de ducha, lavabos y tarjas de cocina
- País de origen China



Antihongos



Resistente a la humedad



Resiste los rayos UV

INSTRUCCIONES DE USO

1. La superficie debe estar limpia y libre de grasa y pegamento viejo. Enmascarar la superficie lisa para simplificar la limpieza.
2. Use el silicón después de que se seque el agente de limpieza, alrededor de 1 min a 2 min más tarde. Puede usar dos paños diferentes, uno para el agente de limpieza y el otro para el silicón. (Tenga en cuenta que los dos no se pueden mezclar, y la segunda tela será un algodón mejor purificado y sin roturas).
3. Para una mejor apariencia, cubra el exterior de las áreas de las juntas con cinta de enmascarar antes de la aplicación.
4. Corte la boquilla al tamaño deseado y extruya el silicón en las áreas de unión. Use la herramienta inmediatamente después de la aplicación del silicón, alise y retire la cinta adhesiva antes de que el silicón se pegue.

PRECAUCIONES

En caso de contacto con la piel y los ojos lave con abundante agua. Mantenga fuera del alcance de los niños. Antes de usar, lea atentamente las especificaciones del producto y las instrucciones en el empaque. Para obtener más información acerca de la seguridad, consulte la HDS.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

18 meses en envases cerrados en lugar fresco y seco a temperaturas entre +5 °C y 27 °C, humedad entre 30 % y 70 %. El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura y humedad. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	WM-0943	WM-0940	WM-0975	WM-0970
Color	Transparente		Blanco	
Presentación	Tubo de 85ml	Cartucho de 300ml	Tubo de 85ml	Cartucho de 300ml
Temperatura de aplicación	5 °C a 45 °C			
Densidad	0.96 g/cm³			
Tiempo de secado al tacto	8 min			
Hundimiento	0 mm			
Dureza, shore A	34			
Profundidad de curado 24 h	2 mm			
Profundidad de curado 7 h	6 mm			
Alargamiento a la rotura	860 %			
Resistencia a la tracción	1.3 MPa			



Presentación en blister



CAJA